

PRODUCT DATA**FILLCOAT MET VEZELS****OMSCHRIJVING**

Waterdichtingsproduct op basis van in solvent oplosbare hoogpolymeren (acrylaat- + alkydharsen).

SPECIFIEKE KENMERKEN

Ogenblikkelijk waterdicht - tot 1300% elastisch - goede weerstand tegen weersinvloeden en minerale zuren (max. 10% in water) - niet bestand tegen oplosmiddelen en alkalische ondergronden - bevat geen bitumineuze producten - uitstekende hechting op diverse ondergronden.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Waterdichte afwerking van daken, niet-begaanbare terrassen, dakgoten, daklijsten, schoorsteenslabben, leidingen, etc.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Vezelstructuur (glansgraad 60°: ± 45%)
Kleur:	Lichtgrijs, donkergrijs
Massa:	1,01 - 1,04 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: 41 - 43% In gewicht: 49 - 53%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: 1000 micron (verbruik: 1 l/m ²) Droge film: 430 micron (verbruik: 1 l/m ²)
Vlampunt:	40°C, ontvlambaar
VOC-gehalte:	485 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	485 g/l max.
Categorie:	A/i
EU grenswaarde:	600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	4 uur
Overschilderbaar:	3 - 14 dagen met hetzelfde product. 6 weken met een verf.

Rendement

Theoretisch: 1 laag van ± 1,5 l/m²

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Stof, modder, vetresten, mos en dorre bladeren zorgvuldig verwijderen. De te herstellen plaatsen met een harde borstel reinigen en schoonsponsen. Na reiniging kan Fillcoat Vezels direct aangebracht worden op bitumineuze ondergronden, op harde PVC, polyester, zink, aluminium, glas, tegels, etc.

Poreuze materialen (beton, steen, hout) eerst drogen, vervolgens voorbehandelen met een laag Primer 44HS.

Voor dikwijls herstellende plaatsen, belangrijke of actieve barsten, Fillcoat Vezels aanbrengen. kruiselings over de barsten of scheuren. Verbruik: 1,5 kg/m² met plakspaan of blokborstel.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUCT DATA**FILLCOAT MET VEZELS****VERDUNNING EN APPLICATIE**

Kwast: Onverdund gebruiken.

Roller: Niet aanbevolen.

Luchtspuit: Niet aanbevolen.

Airless spuit: Niet aanbevolen.

Plamuurmes: Onverdund gebruiken.

Reinigen: Thinner 22 of white spirit.

APPLICATIE CONDITIES

Kan aangebracht worden bij alle weersomstandigheden behalve bij sneeuw.

OPMERKINGEN

Hechtingsprimer op Dac Alu.

Product is overschilderbaar met Dacfill, Coating PRT of Dac Alu.

Fillcoat Vezels nooit aanbrengen op isolatie in polystyreen of op nieuw beton (alleen ouder dan 2 jaar).

Fillcoat Vezels niet toepassen als grondlaag onder Dac Hydro Alu, noch als reparatie op Dac Hydro Alu.

Bij gebruik van Fillcoat Vezels het product in eenzelfde richting gladstrijken, bij voorkeur loodrecht op de barsten.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu