

Productomschrijving

LOBAPRIM HYDROFIX is een watergedragen kleurloze fixerende drenklaag en hechtprimer op basis van een fijne acrylaatemulsie, overschilderbaar met de meeste dispersieverven.

Gebruik

LOBAPRIM HYDROFIX wordt aangebracht op weinig coherente cementbezetting, beton, baksteen, oude krijtende verven enz.

LOBAPRIM HYDROFIX vermindert gevoelig de porositeit van nieuwe zuigende ondergronden.

LOBAPRIM HYDROFIX stabiliseert oude, poederende ondergronden, waardoor de toepassing van dispersieverven mogelijk is.

LOBAPRIM HYDROFIX is microporeus en ondersteunt de ademende eigenschappen van de eindlagen.

LOBAPRIM HYDROFIX verzekert een gemakkelijke voorbehandeling, verhoogt de hechting aan het oppervlak en verlengt de levensduur van het verfsysteem.

LOBAPRIM HYDROFIX kan ook worden toegepast als kleurloze afwerking op onbehandelde bakstenen, voegwerk, cementering, etc, ... om deze stofvrij te maken.

Ondergronden

LOBAPRIM HYDROFIX mag enkel toegepast worden op een droog muurvlak, vrij van stof en vet.

Voorbehandeling van de ondergrond

Slikhuid en salpeter verwijderen met een harde borstel

Ondergronden met mos-, alg- of schimmelaangroei: behandelen met **PARAMOSS**.

Nieuwe ondergronden

- Nieuwe, zuigende of niet coherente ondergronden : stofvrij maken en 1 laag **LOBAPRIM HYDROFIX** aanbrengen.

Oude geschilderde ondergronden

- Oude, poederende ondergronden: borstelen en fixeren met 1 laag **LOBAPRIM HYDROFIX**.
- Renovatie : alle loshangende delen verwijderen, oude lagen reinigen, ontglanzen en stofvrij maken. Aanbrengen van een grondlaag **LOBAPRIM HYDROFIX**.
- Kalkrijke of kalkhoudende ondergronden: borstelen, daarna stabiliseren met 1 - 2 lagen **LOBAPRIM HYDROFIX**, volgens de dikte.

Afwerking

LOBAPRIM HYDROFIX mag overschilderd worden met dispersieverven of sierpleisters : **MAGNATEX VELOURS SF, GLOBACRYL FAÇADE, GLOBACRYL FIBRA, GLOBACRYL QUARTZ, GLOBACRYL MURFLEX, GLOBAXANE MAT, GLOBAXANE FLEX, ...**

Opmerking: **LOBAPRIM HYDROFIX** is niet geschikt als grondlaag voor synthetische of alkydverven.

GLOBALPRIM HYDROFIX

Kleurloze hechtprimer en fixeermiddel voor buitenmuren en binnenmuren

Verwerking van het product

Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V.

- Droog 2 u
- Overschilderbaar 6 u

Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 10°C
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 75%

Verwerking en verdunding

- Borstel en rol Verdunding : gebruiksklaar voor rechthoekige borstel : nooit verdunnen

Reiniging van het materiaal

Water

Samenstelling

- Bindmiddel(en) fijne acrylaatemulsie
- Pigment(en) geen
- Oplosmiddel(en) water
- Droge stofgehalte In gewicht: 12 ± 2 %
In volume: 11 ± 2 %
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/h):
50 g/L(2007); 30 g/L(2010).
Dit product bevat max. 3 g/L VOS

Eigenschappen

- Aspect -
- Kleur kleurloos
- Bijkleuren niet toegelaten
- Densiteit bij 20°C 0,98 ± 0,05
- Theoretisch rendement 8 - 12 m²/l afhankelijk van de zuigkracht en de ruwheid van de ondergrond.

Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.
Indien U deze niet bezit, zal zij U op eenvoudige aanvraag toegezonden worden.
Buiten bereik van kinderen houden.



Trimetal