

## Productomschrijving

**SILVANOL LO** is een watergedragen dekkende beits, op basis van alkyd-acrylaatharsen, aangekleurd en zijdemat. Voor binnen en buiten.

## Gebruik

**SILVANOL LO** bezorgt houten constructies zoals ramen, deuren, poorten, gevelbekledingen e.a. een duurzame bescherming tegen weersinvloeden.

**SILVANOL LO** bezit een aangepast vullend vermogen en respecteert daardoor de houtstructuur.

**SILVANOL LO** bezit een soepele verffilm die eventuele bewegingen van de houten ondergrond kan volgen zonder hechtingsverlies.

**SILVANOL LO** droogt snel en laat bijgevolg toe om minstens 2 lagen per dag aan te brengen.

**SILVANOL LO** is microporeus en bijgevolg waterdampdoorlatend. Eventueel opgenomen vocht kan het hout zonder moeite verlaten terwijl van buiten uit geen water kan indringen.

**SILVANOL LO** bezit een goede weerstand tegen agressieve weersinvloeden.

**SILVANOL LO** is echter niet geschikt voor beloopbare oppervlakken of oppervlakken waar een hoge mechanische weerstand vereist is (houten trappen, parket, ...). In dergelijke gevallen krijgen **SILVATANE CLASSIC** of **SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE** de voorkeur.

## Ondergronden

De ondergrond dient volledig droog, gezond, zuiver en vetvrij te zijn.

### Voorbehandeling van de ondergrond en afwerking

#### Nieuw hout

- Schuren, ontstoffen, ontvetten en nagelgaten dichtstoppen.
- Voor een preventieve behandeling, behandelen met:
  - 1 laag **SILVANOL LM** kleurloos.
  - 2 lagen **SILVANOL LO**.

#### Tropische houtsoorten en/of houtsoorten die antioxydanten bevatten

- Ontvetten met ammoniakhoudend water, perchloorethyleen of wasbenzine.
- 1 laag **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** aanbrengen.
- 2 lagen **SILVANOL LO** aanbrengen.

#### Gebeitst hout in goede staat

- Ontvetten met ammoniakhoudend water en laten drogen.
- Schuren en ontstoffen;
- 2 lagen **SILVANOL LO** aanbrengen.

#### Gebeitst hout in slechte staat

- Oude lagen volledig verwijderen met afbijtmiddel.
- Afwassen met **SYNTHETISCHE VERDUNNER**, wasbenzine of perchloorethyleen.
- Indien nodig curatieve behandeling met **SILVANOL TRI-ACTIV**.
- 1 laag **SILVANOL LM** aanbrengen.
- 2 lagen **SILVANOL LO** aanbrengen.

## Verwerking van het product

### Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 1 uur
- Overschilderbaar 6 uur

### Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 10°C
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 80%

### Verwerking en verduunning

- borstel en rol Gebruiksklaar

### Reiniging materiaal

- **STELCLEANER** of water.

## Samenstelling

- Bindmiddel(en) Acrylaatcopolymeren en alkydharsen in dispersie
- Pigment(en) Titaandioxide en minerale vulstoffen
- Oplosmiddel Water
- Droge stofgehalte In gewicht: 48± 2%
- VOS-EU-grenswaarde In volume: 39 ± 3%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/e) :  
150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).  
Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

## Eigenschappen

- Aspect Zijdemat
- Kleur Via **het TRIMETAL kleurenmengsysteem**
- Densiteit bij 20 °C 1,25 ± 0,05
- Theoretisch rendement 12 m<sup>2</sup>/l naargelang de ruwheid en de zuigkracht van de ondergrond

## Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

## Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.  
Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.  
Buiten bereik van kinderen houden.

